

常温保管可能な 大面積一括成形用エポキシ材料


Epoxy materials for large area molding (store at room temperature)

生産性向上(大面積成形)

Improve productivity (large area molding)

成形可能な大きさの目安

Estimated possible molding area



トランスファー成形(10×6cm程度)
Transfer molding

シェルフライフの例

Shelf Life


温度 Temperature	従来品 Standard	KMC-6600 MLQ-7700
70℃	2時間 hr	10時間 hr
20℃	2週間 week	2.5ヶ月 month
5℃	10ヶ月 month	5年 year
0℃	2.3年 year	16年 year

熱硬化射出成形(KMC-6600)

Heat cure injection molding

低温低圧での連続成形可能

Enable to continuous molding at low temperature and low pressure



成形例

Molding sample



熱熔融シート封止(MLQ-7700)

Heat melting sheet encapsulation

金型不要

Unnecessary mold die

高背部品の封止可能

Enable encapsulating of tall electric parts

