

7. 大型面積成型材料

常温保管可能な大面積一括成型用エポキシ材料


Epoxy materials for large area molding (store at room temperature)

生産性向上(大面積成形)

Improve productivity (large area molding)

成形可能な大きさの目安

Estimated possible molding area



シェルフライフの例

Shelf Life


温度 Temperature	従来品 Standard	KMC-6600 MLQ-7700
70°C	2時間 hr	10時間 hr
20°C	2週間 week	2.5ヶ月 month
5°C	10ヶ月 month	5年 year
0°C	2.3年 year	16年 year

熱硬化射出成形 (KMC-6600)

Heat cure injection molding

低温低圧での連続成形可能

Enable to continuous molding at low temperature and low pressure



成形例

Molding sample



熱溶融シート封止 (MLQ-7700)

Heat melting sheet encapsulation

金型不要

Unnecessary mold die

高背部品の封止可能

Enable encapsulating of tall electric parts

